

Sunproof Outdoor Textiles

Cartenza Uni



Technische Specificaties

Omschrijving:	Resultaat:	Testnorm:
Samenstelling	100% Olefin	
Breedte	150 cm.	
Gewicht	238 gr/m ²	
Kleurechtheid tot licht	7/8	EN ISO 105-B04 - max 8
Weersbestendigheid	1.500 Uur	ASTM G53-96 - American Standard
Kleurechtheid tot wrijving	5	EN ISO 105-x12 - max 5
Kleurechtheid tot Chloorwater	4/5	EN ISO 105 E03 - max 5
Kleurechtheid tot zeewater	4/5	EN ISO 105 E02 - max 5
Waterafstotendheid	8	AATCC 111 - max 10
Waterdicht	< 14 mm.	ISO 811
Brandvertragendheid	Pass	BS EN 1021-1, 2006 Part 1, Cigarette
Anti Schimmel	Pass	SAN BIO - 12/94
Pilling weerstand	5	ISO 12945-2 - max 5
Schuifvastheid v.d. naad	2mm. Pass	ISO 13936-2
Scheursterkte	warp	110 N
	weft	62N
Treksterkte	warp	1800 N/5 cm.
	weft	1100 N/5 cm.

Olefin vezels kenmerken zich door hun uitstekende weerstand tegen vocht en chemicaliën.

Overige Olefin kenmerken:

Kleurvast / Zonlicht resistent

Slijtvast / Sterk

Sneldrogend / Hand droog / Absorbeert lichaamsvocht

Ademend

Laag statisch / Pilt niet

Resistent tegen invloeden van chemicaliën, dauw, transpiratie, rot en het weer

Vuil resistent

Zeer comfortabel

Heel licht (olefine vezels hebben het laagste soortelijk gewicht van alle vezels)

Olefin Onderhoudstips:

De meeste vlekken kunnen gemakkelijk verwijderd worden door het deppen met lauw water en afwasmiddel.

Bleekmiddelen kunnen indien nodig gebruikt worden.

Wasbaar op 40 graden.

Als de stof gewassen is, moet deze aan de lijn gedroogd worden, of droogtrommel gedroogd met beperkte warmte.

Olefin droogt zeer snel.

Olefin hoeft niet gestreken te worden.